

合成高分子防水卷材的质量标准

项 目		性 能 要 求		
		弹性体卷材	塑性体卷材	合成纤维体卷材
拉伸强度MPa不小于		7.0	2.0	9.0
断裂伸长率%不小于	加筋(合成纤维)	/	/	10
	不加筋	450	100	/
低温弯折性 (度)	无裂纹	-40	-20	-20
不透水性	压力MPa 不小于	0.3	0.2	0.3
	保持时间(分) 不小于	30		
热老化保持率%	拉伸强度 不小于	80%		
80±2度,168小时	断裂伸长率 不小于	70%		