

## 合成高分子防水卷材的质量标准

项 目		性 能 要 求		
		弹性体卷材	塑性体卷材	合成纤维体卷材
拉伸强度MPa不小于		<b>7.0</b>	<b>2.0</b>	<b>9.0</b>
断裂伸长率%不小于	加筋(合成纤维)	/	/	<b>10</b>
	不加筋	<b>450</b>	<b>100</b>	/
低温弯折性 (度)	无裂纹	<b>-40</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
不透水性	压力MPa 不小于	<b>0.3</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>
	保持时间(分) 不小于	<b>30</b>		
热老化保持率%	拉伸强度 不小于	<b>80%</b>		
80±2度,168小时	断裂伸长率 不小于	<b>70%</b>		